

Karta techniczna produktu

Nazwa	YTONG PP4/0,6 GT grub. 36,5 cm
Wymiary	
długość [mm]	599 ± 1,5
szerokość [mm]	365 ± 1,5
wysokość [mm]	199 ± 1
Klasa gęstości [kg/m ³]	575 ± 25
Średnia wytrzymałość na ściskanie w stanie wilgotności ustabilizowanej 6±2 % [N/mm ²]	4,0
Współczynnik przewodzenia ciepła w stanie suchym i temperaturze +10 °C, $\lambda_{10,dry}$ [W/(m·K)]	0,150
Izolacyjność akustyczna	
współczynnik R_{A1R} [dB]	50
współczynnik R_{A2R} [dB]	46
Dyfuzja pary wodnej	
współczynnik oporu dyfuzyjnego, μ	5 / 10
przepuszczalność pary wodnej, δ [kg/(m·s·Pa)]	$0,2 \pm 0,4 \cdot 10^{-10}$
Reakcja na ogień	Klasa A1
Mrozoodporność [ilość cykli]	15
Zużycie na 1 m ² [szt.]	8,33
Cechy szczególne produktu	<ul style="list-style-type: none">▪ bloczki profilowane na pióro i wpust▪ bloczki z uchwytem montażowym▪ murowanie na zaprawie do cienkich spoin
Zastosowanie	Murowanie ścian działowych i nośnych wewnętrznych, ścian zewnętrznych, piwnicznych i fundamentowych
Kraj produkcji	Polska
Normy produktowe	PN-EN 771-4:2004 + A1:2006