



Karta techniczna produktu

Nazwa	Zaprawa do cienkich spoin SILKA-YTONG
Wytrzymałość na ściskanie	min. M10 - 10 MPa
Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10,dry}$	$\leq 0,93$ W/mK
Opór dyfuzyjny	5/35
Uziarnienie	0-1,2 mm
Minimalna temperatury prac	5 °C
Czas urabialności od momentu zmieszania z wodą	2-4 h
Zużycie wody	ok. 6,5 l/worek
Wydajność	15 kg/m ³ – bez wypełniania spoin pionowych 20 kg/m ³ – z wypełnieniem spoin pionowych
Reakcja na ogień	Klasa A1
Opakowanie	Worek 25 kg
Czas przechowywania	12 miesięcy
Przeznaczenie	Murowanie ścian z bloków wapienno-piaskowych i z betonu komórkowego na cienkiej spoinie
Kraj produkcji	Polska
Normy produktowe	PN-EN 998-2:2004



Xella Polska Sp. z o. o.
Biuro Obsługi Klienta
Ul. Bohaterów Westerplatte 1
07-410 Ostrołęka

Infolinia 0 801 122 227
www.xella.pl
www.budowane.pl