

## Karta techniczna produktu

Nazwa	Zaprawa tynkarska lekka YTONG MULTIPOR
Grupa zapraw	CS II
Absorpcja wody	W2
Przyczepność do podłoża	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$
Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10,\text{dry}}$	$\leq 0,27 \text{ W/mK}$ dla P=50% $\leq 0,30 \text{ W/mK}$ dla P=90% wg. PN-EN 1745
Opór dyfuzyjny	5/10 wg PN-EN 1745
Uziarnienie	0-0,5 mm
Temperaturowy zakres stosowania	5 °C do 35 °C
Czas urabialności od momentu zmieszania z wodą	1-2 h
Zużycie wody	ok. 6,5 l/worek
Zużycie	0,9 kg/m <sup>2</sup> na 1 mm grubości
Reakcja na ogień	Klasa A1
Opakowanie	Worek 20 kg
Czas przechowywania	12 miesięcy
Przeznaczenie	Lekka zaprawa tynkarska do klejenia mineralnych płyt izolacyjnych YTONG MULTIPOR oraz wykonania warstwy zewnętrznej zbrojonej siatką z włókna szklanego.
Kraj produkcji	Polska
Normy produktowe	PN-EN 998-1:2004

**Xella Polska Sp. z o. o.**

Biuro Obsługi Klienta  
Ul. Bohaterów Westerplatte 1  
07-410 Ostrołęka

Infolinia 0 801 122 224  
[www.xella.pl](http://www.xella.pl)  
[www.budowane.pl](http://www.budowane.pl)